



KARTA TECHNICZNA

TANINA STOP BIAŁY PODKŁAD DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Tanina stop to biały podkład wyrównujący i blokujący taniny i żółte plamy na sękach. Chroni Twoje lakierowane powierzchnie przed możliwym żółknięciem spowodowanym żywicami i taninami zawartymi w wielu gatunkach drewna, takich jak dąb i kasztanowiec. Produkt jest bezwonny, o niskim wpływie na środowisko łatwy w aplikacji pędzlem oraz natryskowo, bez zacieków. Charakteryzuje się podwyższoną zdolnością krycia, łatwością szlifowania, w optymalny sposób przygotowuje powierzchnię do lakierowania. Ułatwia również przemalowanie elementów drewnianych w intensywnych kolorach. Na podkład można nakładać farby akrylowe do drewna (rekomendowane produkty Colorit).

DANE TECHNICZNE

Zapach:	bezwonny
Konsystencja:	gęsta ciecz
Kolor/Odcienie:	biały
Wykończenie:	matowe
Temperatura nakładania:	temperatura pokojowa
Czas schnięcia:	4-8 h
Rozpuszczalność:	wodorozcieńczalny
Wydajność:	8-10 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel lub pistolet
Czyszczenie narzędzi:	woda
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia - 130 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz. U. 2016, poz. 1353 – kat. A/F/FW) - 130 g/L.

SPOSÓB UŻYCIA

Na surowym drewnie:

Drewno musi być dobrze oczyszczone i wysuszone, wolne od pyłu, tłustych zabrudzeń, pozostałości olejów i wosków lub produktów, które mogą ograniczać przyczepność. Przeszlifować papierem ściernym o

granulacji 150-180. Dobrze wymieszać produkt przed użyciem i nałożyć pierwszą warstwę produktu pędzlem (o włosiu syntetycznym). Dla uzyskania najlepszych rezultatów, prowadzić pędzel wzdłuż kierunku usłojenia drewna. Produkt nadaje się również do aplikacji pistoletem lakierniczym. Po upływie 4 godzin nałożyć drugą warstwę produktu bez przeszlifowania pierwszej warstwy i pozostawić do przeschnięcia przez co najmniej 4-6 godzin, a następnie przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280-320. Następnie, nałożyć jedną lub więcej warstw produktu wykończeniowego.

Na lakierowanym drewnie:

Szlifować papierem ściernym o granulacji 100-120, aż do momentu całkowitego usunięcia starej powłoki. Następnie przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150- 180. Dokładnie odpylić powierzchnię i dalej postępować zgodnie z instrukcjami dla surowego drewna.

ZALECENIA

1. Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, efekt końcowy wykończenia zależy od gatunku drewna.
2. Podczas aplikacji pokostu wewnątrz pomieszczeń, jak i po zakończeniu prac należy wywietrzyć pomieszczenie, aż do momentu zniknięcia charakterystycznego zapachu.
3. Optymalna temperatura, w której należy nanosić pokost Iniany to od +5°C do +25°C.
4. Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
5. Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
6. Po zakończeniu prac dokładnie umyć narzędzia.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 500 ml – opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 750 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.